

Rigips RIFIX mavčno lepilo



Opis produkta

RIFIX je mavčno lepilo za ročno lepljenje mavčnih plošč Rigips, Rigitherm plošč, mavčno vlaknenih plošč Rigidur, direktno na nosilno podlago.

Področja uporabe

RIFIX mavčno lepilo se uporablja za lepljenje, ročno nameščanje, Rigips mavčno-kartonskih plošč, mavčno-vlaknenih plošč Rigidur in vezanih plošč Rigitherm, v prostorih od znotraj.

Gradbiščni pogoji

Zrak, material in podlaga morajo biti segreti vsaj do temperature +5°C. Podlaga mora biti trdna, čista, suha, brez prahu in zmrzali in zaščiten pred dvigom kapilarne vlage. Odstopajoče dele podlage in odstopajoče dele barve je potrebno odstraniti.

Predpriprava

Močno vpojne površine je potrebno premazati s prednamazom Rikombi-Grund, medtem ko je gladke površine (beton) potrebno premazati s prednamazom Rikombi-Kontakt.

Izvedba

Postopek vmešavanja lepila: približno 2,3 kg RIFIX mase stremo v posodo, kjer je 1 liter čiste vode in pustimo, da zori 3 minute. Nato premešamo vsebino vedra ročno ali pa z mešalnikom (pri nizkih obratih) v gosto pastozno zmes. Lepilo nanese v obliki neprekinjenega pasu na robovih mavčno kartonskih plošč in po sredini.

Izolacijske plošče npr. Rigitherm je potrebno pripraviti za lepljenje tako, da nanese tanko plast RIFIX lepila na izolacijo (mineralno volno) na področja pasov lepljenja.

Mase, ki je začela že vezati v vedru, ne smemo več uporabljati, tudi ne s pomočjo dodajanja vode. Prav tako ne smemo več premikati že postavljenih plošč na stenah, po tem, ko je lepilo že začelo vezati. To namreč vodi v bistveno zmanjšanje sprijetosti mavčno kartonske plošče s podlago. Ne mešajte je z drugimi izdelki. Uporabljajte čisto orodje, vedra in vodo!

EN-Klasifikacija

CE EN 14496: A1

Podatki o izdelku

Razmerje mešanja	ca. 2,3 kg / 1 L vode
Čas obdelave	ca. 60 min.
Poraba materiala	ca. 5-6 kg/m ²
Razred odziva na ogenj	A1
Velikost pakiranja	25 kg / 40 kg
Skладиščenje: Skладиščiti na suhem. Rok uporabe najmanj 12 mesecev. Že odprte vreče tesno zapreti in uporabiti v roku 3 mesecev.	

Za dodatne informacije se obrnite na:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Podružnica Ljubljana
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Tel : +386(0)1 500 18 10
Fax: +386(0)1 500 18 15

www.rigips.si

Notranja



Uporaba

Ročna



Obdelava

cca. 60 min



Čas obdelave

cca. 5-6 kg/m²



Poraba materiala

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.