

Rigips RIMANO 3-6 ročni omet



Opis produkta

RIMANO 3-6 je fina stenska gladilna masa/omet za ročni nanos na osnovi mavca s posebno dobrim oprijemom, za delo v notranjih prostorih.

Sestava: Suha mešanica iz mavca in dodatkov za optimalno obdelavo in oprijem.

Prednosti

RIMANO 3-6 je stenska gladilna masa/omet, ki se enostavno obdeluje in ima odličen oprijem na različne podlage. Nizka poraba pri debelinah nad 3 mm. Je odlična podlaga za polaganje tapet, stenskih barv, disperzijskih premazov in latex nanosov.

Področja uporabe

RIMANO 3-6 je fina ročna gladilna masa/omet za izvedbo gladkih, relativno ravnih površin na vpojnih ali nevpojnih podlagah, kot sta na primer gladko opažene betonske površine in površine iz porobetona (Ytong). Močno vpojne podlage je potrebno predhodno premazati s prednamazom Rikombi-Grund (podlaga porobeton). Na povsem gladke betonske podlage smemo nanašati RIMANO 3-6 le po predhodnem premazu podlage z prednamazom Rikombi-Kontakt, ki nam zagotavlja dober oprijem

ročnega ometa. Primeren je za zapolnjevanje por, razpok in fug. RIMANO 3-6 ni primeren material za zapolnjevanje stikov mavčno kartonskih plošč in za naknadno polaganje keramike.

Gradbiščni pogoji

Zrak, material in podlaga morajo biti segreti vsaj do temperature +5°C. Podlaga mora biti trdna, čista, suha in brez prahu ter zmrzali.

Predpriprava

Visoko vpojne podlage premazati s prednamazom Rikombi-Grund (npr.: porobeton - Ytong). Na gladke betonske površine nanesti prednamaz Rikombi-Kontakt za dober oprijem.

Izvedba

Približno 1,2 kg RIMANO 3-6 stresemo v posodo, kjer je 1 liter čiste vode in pustimo, da zori 5 minute. Nato premešamo vsebino vedra ročno ali pa z mešalnikom (pri nizkih obratih) v zmes v kateri ni nobenih grudic.

Material nanesemo v željeni debelini. Počakamo, da se omet skoraj strdi na površini, nato ga še zadnjič porežemo. Ko je površina zadovoljivo trdna, jo zagladimo z gladilko. Naknadni sloji se smejo izvajati šele na povsem suho podlago.

Mase, ki je začela že vezati v vedru ne smemo več uporabljati, tudi ne s pomočjo dodajanja vode. Masa, ki ji želimo tako podaljšati „odprti čas“ je zelo nagnjena k tvorbi razpok. Ne mešajte je z drugimi izdelki. Uporabljajte čisto orodje, vedra in vodo!

EN-Klasifikacija

CE EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Podatki o izdelku

| | |
|--|---|
| Mešalno razmerje | ca. 1,2 kg / 1 L vode |
| Čas obdelave | ca. 60 min. |
| Debelina nanosa | 3 – 6 mm |
| Poraba materiala | <u>Površina:</u> ca. 0,9 kg/m ² /mm |
| Razred odziva na ogenj | A1 |
| Količina pakiranja | 5 kg / 25 kg |
| Skladiščenje: Skladiščiti na suhem. Rok uporabe najmanj 12 mesecev. Že odprte vreče tesno zapreti in uporabiti v roku 3 mesecev. | |

Za dodatne informacije se obrnite na:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Podružnica Ljubljana
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Tel : +386(0)1 500 18 10
Fax: +386(0)1 500 18 15

www.rigips.si



Notranja

Uporaba



Ročno

Nanašanje



ca. 60 min

Čas obdelave



3 – 6 mm

Debelina nanosa



ca.0,9 kg/m²/mm

Poraba materiala

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.